

## WAKOL Z 505 Ремонтная масса, мелкозернистая

### Технические Информации

#### Область применения

Ремонтная масса для

- частичного тонкого выравнивания
- устранения следов кельмы
- выравнивания неровностей
- выправления оснований
- шпатлевки лестничных ступеней
- шпатлевки лверных проемов
- заполнения отверстий, углублений и выкрашиваний во внутренних помещениях.

#### Особые свойства



- с низким содержанием хроматов согласно REACH
- прочный
- слой под паркет толщиной не менее 2 мм
- выдерживает нагрузку от роликовых стульев при толщине слоя от 1 мм
- подходит для систем теплого пола
- выравнивается в ноль

1) класс эмиссии по французскому законодательству

#### Технические характеристики

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Сырьевая база:            | смесь специального цемента и кварца со специальными синтетическими добавками |
| Толщина наносимого слоя:  | 0 – 70 мм                                                                    |
| Расход воды:              | ок. 0,33 л воды + 1 кг WAKOL Z 505 Ремонтной массы, мелкозернистой           |
| Время использования:      | ок. 5 минут.                                                                 |
| Возможность ходить:       | по прошествии примерно 30 минут.                                             |
| Возможность шпатлевания:  | примерно через 10 минут                                                      |
| Готовность к укладке:     | примерно через 30 минут, 12 часов при укладке паркета                        |
| Время хранения:           | 6 месяцев, хранить в сухом прохладном месте                                  |
| Температура при хранении: | не чувствителен к морозу                                                     |
| GISCODE:                  | ZP1                                                                          |

Способ нанесения и расход<sup>2)</sup>:

шпатель ок. 1,5 кг/м<sup>2</sup>/мм

2) Расход зависит от структуры поверхности и впитывающей способности основания

## Основание

Основание и климатические условия в помещении должны соответствовать требованиям DIN 18356 или 18365. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, загрязнений и веществ, препятствующих приклеиванию. Разделяющие слои следует удалить подходящими механическими методами.

Соответствующие нормам основания и старые, водостойкие остатки клея не требуют грунтовки и могут шпатлеваться напрямую.

## Переработка

Размешать WAKOL Z 505 Ремонтную массу, мелкозернистую в чистой емкости примерно в 0,33 л чистой, холодной водопроводной воды до исчезновения комков. Масса подлежит немедленной переработке. Перемешанную массу с помощью мастерка или терки немедленно нанести на основание слоем необходимой толщины.

Если потребуется повторная шпатлевка, то первый подсохший слой необходимо загрунтовать концентратом грунтовки WAKOL D 3040, разведенным водой в пропорции 1:2 или дисперсионной грунтовкой WAKOL D 3035. После сушки в течение 10 мин. можно производить шпатлевку любыми шпатлевочными массами Wakol. Предохранять схватываемый шпаклевочный слой от прямых солнечных лучей и сквозняка.

## Важные указания

Обработка при температуре не ниже +15 °C. При холодной погоде следует своевременно довести WAKOL Z 505 Ремонтную массу, мелкозернистую в отапливаемом помещении до нормальной температуры. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Не использовать для шпатлевки больших площадей. Допустимая толщина слоя на литом асфальте (IC10 и IC15) - не более 5 мм.

Не использовать вне помещений и в зонах постоянной сырости.

Мы гарантируем неизменно высокое качество наших продуктов. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия, на которые мы не можем повлиять, исключают право из этих указаний. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 18.08.2014 все предыдущие версии теряют свою силу.