

WAKOL MS 240 Клей для паркета, эластичный

Технические Информации

Область применения

Эластичный, однокомпонентный клей для укладки

- мозаичного паркета по DIN EN 13488
- паркета из ламелей с укладкой на ребро по DIN EN 14761 (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм)
- штучного паркета по DIN EN 13226 (шириной не более 80 мм, длиной макс. 200 мм)
- многослойного паркета по DIN EN 13489

на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях.

Особые свойства



1)



2)



3)

- без растворителей согласно TRGS 610
- рассчитан на пол с отоплением
- соответствует германского стандарта DIN EN 14293
- без воды - никакого деревянного набухания

1) Классификация в соответствии с критериями GEV по группе EMICODE EC1 PLUS R: очень низкий уровень эмиссии

2) Connected Systems гарантия в системе с фирмой Loba

3) Класс эмиссии согласно французскому праву

Технические характеристики

Сырьевая основа:	MS-полимер
Время подсыхания:	нет
Время укладки:	ок. 40 мин
Время сушки:	примерно 24 ч.
Обработка поверхности:	не раньше чем через 24 ч.
Чистящее средство:	WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки прежде чем клей высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	не чувствителен к морозу
GISCODE:	RS 10
EMICODE согласно GEV:	EC1 PLUS R

Способ нанесения и расход ⁴⁾:

ТКВ В3	800 - 1000 г/м ²	мозаичный и мелкоформатный многослойный паркет
ТКВ В5	700 - 900 г/м ²	крупноформатный многослойный паркет
ТКВ В11	1000 - 1200 г/м ²	паркет из ламелей с укладкой на ребро, штучный паркет, мелкоформатный многослойный паркет
ТКВ В13	1100 - 1300 г/м ²	крупноформатный многослойный паркет

4) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям DIN 18356. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, загрязнений и веществ, препятствующих приклеиванию.

Стяжки со связкой из сульфата кальция требуют предварительной механической обработки и уборки с помощью пылесоса согласно предписаниям изготовителей соотв. действующим нормам и техническим требованиям. Если стяжка очищена от пыли можно непосредственно клеить паркет с WAKOL MS 240 Клей для паркета, эластичный. Если необходима грунтовка, как например, для стяжки из литого асфальта, только брать WAKOL PU 280 Полиуретановую грунтовку. Соблюдать время сушки грунтовки.

Обработка

С зубчатым шпателем нанести клей равномерно на основание, без скоплений клея.

Паркет сразу вдвинуть и хорошо прижать. Обратить внимание на полное смачивание нижней стороны паркета.

После окончания обработки тут же очистить инструменты с WAKOL RT 5960 Очищающими салфетками. После высушки WAKOL MS 240 Клей для паркета, эластичный можно удалить только механическим путем.

Важные указания

Обработка при температуре не ниже + 15°C. При холодной погоде паркет и клей своевременно довести в отапливаемом помещении до нормальной температуры. Все указания относятся примерно к 20 °C и 65 % относительной влажности.

Нельзя применять WAKOL MS 240 Клей для паркета, эластичный непосредственно на литом асфальте, прежде следует обработать с WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой.

Мы гарантируем неизменно высокое качество наших продуктов. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия, на которые мы не можем повлиять, исключают право из этих указаний. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.

Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 11.07.2014 все предыдущие версии теряют свою силу.